

# Kerti szegélykő



## ALAK



## MŰSZAKI ADATOK

	kerti szegély b=5cm	kerti szegély b=5cm	kerti szegély b=5cm	térkő szegély b=8cm	térkő szegély b=10cm
Szín	szürke, antracit, piros, barna, mogyoró	szürke		szürke	szürke
Elemméret (cm)	100x5x20	100x5x25	100x5x30	100x8x25	100x10x20
Él kialakítás	kétoldali 5mm élettörés			egyoldali 10mm élettörés	egyoldali 10 mm élettöréssel
Tömeg (kg/db)	22,0	24,8	30,0	41,0	43
Anyagszükséglet (db/fm)	1	1	1	1	1
Minőségi osztály MSZ EN 1340	DI				DSI

Központ: **Leier Hungária Kft.**  
H-9024 Győr, Baross Gábor u. 42.  
Telefon: +36 96/512-550  
Fax: +36 96/512-560  
E-mail: [ertekesites@leier.hu](mailto:ertekesites@leier.hu)

Cégjegyzék száma: cg. 08-09-004486  
Adószám: 11138075-2-08

### Központi értékesítés:

Telefon: +36 96/512-000  
Fax: +36 96/521-001

## TERMÉKLEÍRÁS

MSZ EN 1340 számú szabványnak megfelelő beton alapanyagú, kopóréteggel ellátott DI minősítési osztályú szegélykő, kültéri felületek szegélyezéséhez illetve megtámasztásához illetve szintkülönbségek áthidalásához.

- univerzálisan beépíthető
- gazdaságos szegélyezési megoldás
- fagy- és olvasztósóval szemben ellenálló
- kopásálló és tartós

## FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

### Felhasználási példák::

Útépítések, bejárók, parkolók, gyalogjárdák és kerékpárutak. 10 cm szegélykő esetében mederburkolat fejgerenda

## FORMAI KIALAKÍTÁS

### Felület kialakítása:

kvarchomokból előállított kopóréteggel.

### Fugaképzés:

5 cm normál elemeknél nútféderes kiképzéssel, 8 cm és 10 cm normál elemeknél és vágott köveknél szorított fugával

### Illesztőelemek és ívek kialakítása:

vágott elemek felhasználásával szorított fugával

### Beépítés:

kézi fektetéssel

## ÉPÍTÉSFIZIKAI ADATOK

### MSZ EN 1340 szerint meghatározott felhasználási osztályok – a táblázati adatok magyarázata: *DTI minősítési osztály*

fagyálló, olvasztósóval szemben ellenálló és mechanikai behatásokkal szemben emelt ellenálló képességű

### Termékellenőrzés:

A termék CE-jellel rendelkezik és folyamatos gyártói valamint független vizsgálószerv által végzett minőségellenőrzés mellett készül.

## BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

A szakszerű beépítéshez az aktuális „Útügyi Műszaki Előírások (e-ÚT 06.03.43:2022)” kiadványban leírtak az irányadók.

Központ: **Leier Hungária Kft.**  
H-9024 Győr, Baross Gábor u. 42.  
Telefon: +36 96/512-550  
Fax: +36 96/512-560  
E-mail: [ertekesites@leier.hu](mailto:ertekesites@leier.hu)

Céjegyzék száma: cg. 08-09-004486  
Adószám: 11138075-2-08

### Központi értékesítés:

Telefon: +36 96/512-000  
Fax: +36 96/521-001

Magánérs beépítésnél az alábbi építési szabályok az irányadók:

**Felépítmény:**

Az alépítménnyel (töltés vagy kiemelt tükör) szemben elvárás a szilárdan tömörített állapot. Amennyiben az alépítmény nem ténylegesen fagyálló tulajdonságú, szükséges egy 0-32 mm frakciójú folytonos szemmegoszlású homokoskavics keverék beépítése is. Fontos, hogy a felhordott anyagok rétegenként tömörítve kerüljenek beépítésre!

**Betongerenda:**

A szegélykőalapon legalább C 20/25 minőségű, a kívánt beépítési szintre lehúzott felső síkkal rendelkező földnedves betongerenda kerül kialakításra.

**Szegélykő beépítése:**

A szegélykövek beépítésénél elsődleges a terv szerinti hossz- és magassági sarokpontok zsinórállás segítségével történő kitűzése. A szegélykövek a betongerendán egyenletesen, lehetőség szerint az egyenletes terhelésmegoszlást biztosító azonos alaprajzi tengelyvonallal kerülnek fektetésre. Az elemek optimális tapadását segíti az egymással érintkező felületek előnedvesítése. Földnedves betonágyba építésnél különös magas külső hőmérséklet esetén fontos, hogy a szegélyek a betonágy anyaga kötési folyamatának beindulása előtt kerüljenek elhelyezésre (esetleg cement kötésslassító adalék is alkalmazható). A betonágyhoz történő optimális beágyazódás eléréséhez a fektetéssel párhuzamosan oldalsó támaszbeton beépítése szükséges, melynek magassága a térkővel támadott oldalon legalább a szegélykő alsó harmadát el kell érnie.

## ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

**Felületi ápolás:**

A betonszegély felülete szárazon vagy nedvesen (pl. kefével vagy nagynyomású mosóberendezéssel) tisztítható. Erős szennyeződés esetén betonfelületek tisztítására engedélyezett tisztítószer használata javasolt.

**Javítás:**

A szegélykövek egyesével vagy nagyobb szakaszokban is cserélhetők.

Központ: **Leier Hungária Kft.**  
H-9024 Győr, Baross Gábor u. 42.  
Telefon: +36 96/512-550  
Fax: +36 96/512-560  
E-mail: [ertesites@leier.hu](mailto:ertesites@leier.hu)

Cégjegyzék száma: cg. 08-09-004486  
Adószám: 11138075-2-08

**Központi értékesítés:**  
Telefon: +36 96/512-000  
Fax: +36 96/521-001